

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüf-anlage der BASt (RPA)

Prüfnummer: 2010 1DF 01.07

1. Antrag

Antragsteller: **3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss**
Antragssache: Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Prüfgegenstand

Typ II - Markierungsfolie, profiliert für dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung:	Stamark A 380 ESD
- Folienhersteller:	3M
- Folienart:	Folie, gummibasiert, weiß
- Foliendicke [µm]:	2.500
- Verwendeter Primer:	ohne

3. Applikationsdaten

- Applikationsverfahren:	ohne Primer, aufgewalzt
- Durchführung der Applikation:	Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) durch die BASt.

4. Ergebnisse der Prüfung:

4.1 Erreicht wurden die Anforderungen für **Verkehrsklasse P 7**.

4.2 Für die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436 erreicht:

- Griffigkeit:	S 3
- Nachtsichtbarkeit, trocken:	R 5
- Nachtsichtbarkeit, feucht:	RW 5
- Tagessichtbarkeit:	Q 5

4.3 Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wird erfüllt. Die Ergebnisse der physikalisch/chemischen Urmusterprüfung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 12. April 2010, neu ausgestellt am 04. Mai 2017



(M. Zedler)
wissenschaftliche Ang.

Brüderstraße 53
51427 Bergisch Gladbach
Postfach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 04 / 43 - 0
Telefax: 0 22 04 / 43 - 673
Internet: www.bast.de