



3M™ Nastro biadesivo supportato

9088-200

Scheda tecnica

Emesso: Aprile 2015
Sostituisce: Gennaio 2015

Descrizione prodotto Nastro biadesivo costituito da adesivo acrilico modificato e supporto in poliestere.

Caratteristiche fisiche
Non per messa a specifica

I seguenti valori sono stati misurati considerando una densità media dell'adesivo di 1.012 g/cm³

Tipo adesivo	Acrilico modificato
Adesivo (lato visibile) Lato visibile svolgendo il rotolo.	0.094 mm
Adesivo (lato liner) Lato visibile solo dopo la rimozione del liner.	0.094 mm
Spessore totale senza liner	0.20 mm
Liner	Carta glassine 94 g/m ² 0.08 mm, bianco
Supporto	PET 0.012 mm, trasparente

Caratteristiche

- Elevata adesione su superfici ad alta e bassa energia superficiale.
- Elevata adesione iniziale.
- Nastro adatto per un'ampia gamma di utilizzi.
- Buona resistenza ai raggi UV.
- Elevata resistenza termica e a taglio.
- Facile conversione e applicazione grazie al supporto in poliestere.

Applicazioni

- Montaggio autoadesivo di finiture per mobili, profili sigillanti e canaline per cavi.
- Incollaggio e montaggio di display e cartelloni pubblicitari.
- Fissaggio di cornici e targhe.

Prestazioni

Non per messa a specifica

Taglio statico Su acciaio inox test Finat FTM8 (a temperatura ambiente).	>10000 min	
Taglio statico Su acciaio inox test Finat FTM8 (a 70°C).	>10000 min	
Pelatura 180° Test Finat FTM1, 72h a temperatura ambiente, velocità 300mm/min, pellicola di PET da 0,5mm	Acciaio inox ABS Policarbonato Polipropilene	11.5 N/cm 10.6 N/cm 8.5 N/cm 11.2 N/cm
Resistenza termica Lunghi periodi(giorni/settimane) Brevi periodi(ore/minuti)	90°C 150°C	

Durata

12 mesi dalla data di spedizione se conservato ad una temperatura compresa tra 16°C-25°C e 40-65% di umidità relativa.

Ulteriori informazioni

Per richiedere ulteriori informazioni oppure assistenza contattare:

3M Italia s.r.l.
Adesivi e Nastri per l'Industria
Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

**Avvertenze importanti per
l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore dopo l'applicazione.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore rispetto all'uso concordato.

Poiché 3M come fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente diretto e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta idoneo e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che devono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

I dati forniti sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi non utilizzabili per messa a specifica. Le nostre raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basate su test ritenuti attendibili, ma invitiamo gli utilizzatori ad effettuare opportuni test per verificare direttamente l'idoneità del prodotto all'applicazione.

3M non può quindi accettare alcuna responsabilità od obbligo diretto o conseguente per perdite o danni causati da mere raccomandazioni.



Adesivi e Nastri per l'Industria

3M Italia s.r.l.

Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)

Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M™ è un marchio di 3M Company.