




### Reparación No-Estructural con Parche Flexible




<b>1</b>		<p><b>Limpie el Área Dañada</b></p> <p>Limpie el frente y detrás del área de reparación con agua y jabón y, seguido por un limpiador de superficie que cumpla con las normas de los COV. Asegúrese de remover cualquier sobrerociado de la parte trasera del área de reparación. Una almohadilla para desgaste Scotch-Brite™ se puede usar para ayudar con sobrerociado obstinado.</p>
<b>2</b>		<p><b>Esmerilado Inicial</b></p> <p>Esmerile el frente de la reparación usando un disco de 3 pulgadas de grano 60. Esmerile a baja velocidad creando un área "abollada" de 3 pulgadas de ancho que se disminuya hacia el fondo del daño.</p>
<b>3</b>		<p><b>Lijado Inicial de Preparación</b></p> <p>Lije el área "abollada" usando un disco abrasivo P80 con lijadora de doble acción removiendo cualquier plástico derretido. Mantenga las rayas del abrasivo P80 en el área "abollada". Usando el abrasivo P180, alise un borde entre 2 a 4 pulgadas del área "abollada".</p>
<b>4</b>		<p><b>Aplique el Parche de Refuerzo</b></p> <p>En la parte trasera del área de reparación aplique el promotor de adhesivo para el parche flexible. Aplique firmemente el parche flexible de refuerzo recubriendo el área dañada por 1.5 pulgadas alrededor de la reparación.</p>
<b>5</b>		<p><b>Mezcle y Aplique el Rellenador Flexible</b></p> <p>Aplique el Promotor de Adherencia de Poliolefina de 3M™ (PN 05907) a la parte de enfrente de la reparación y permita que seque por 5 minutos. Mezcle y Aplique el Rellenador Flexible con una capa densa seguida por capas adicionales para rellenar las áreas hundidas. Permita que cure por 15 minutos a 75° F.</p>
<b>6</b>		<p><b>Lije el Rellenador Flexible</b></p> <p>Lije con DA el material del relleno flexible con un disco abrasivo de grano P150. Lije con bloque el área de reparación con hoja abrasiva de grano P180.</p>
<b>7</b>		<p><b>Lijado Final e Inspección</b></p> <p>Usando una lijadora DA, termine de lijar el área de reparación y el área adyacente usando un disco abrasivo P320. Sople e inspeccione la reparación por calidad. Repita los pasos 5 y 6 tanto como sea necesario.</p>

Visite [3MCollision.com/es](http://3MCollision.com/es) para más procedimientos y vídeos

### Lista de Productos

<p>Disco de Lijado Limpio Hookit™ 3M™, 3", P320, PN 30275; 6", P320, PN 01812</p>	
<p>Disco de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II 3M™, 3", 80+, PN 31361 3", 150+, PN 31363 3", 180+, PN 31364 6", 80+, PN 31371 6", 150+, PN 31373 6", 180+, PN 31374</p>	
<p>Rollo de Tira para Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II 3M™, 70mm x 12m, grano 180+ , PN 34446</p>	
<p>Disco de Fibra Roloc™ Cubitron™ II 3M™, grano 60+, PN 33391</p>	
<p>Promotor de Adherencia de Poliolefina 3M™, lata de aerosol de 12 oz. PN 05907</p>	
<p>Juego de Parche Flexible EZ-Fix 3M™ (con toallitas promotoras de adhesivo), 4" x 8", PN 05888</p>	
<p>Promotor de Adhesión Automotriz 3M™, Paquetes de Aplicador de Esponja, 2.5 ml por paquete, PN 06396</p>	
<p>Adhesivo para Reparación de Piezas Flexibles Fácil de Lijar 3M™, 600 ml, PN 55887, 200mL, PN 05887</p>	
<p>Aplicador Mecánico de Rendimiento 3M™, 200 ml, PN 08117</p>	

### Piense en Su Salud

<p>Tapones para los Oídos E-A-R™ Skull Screws™ 3M™, PN P1300</p>	
<p>Respirador de Media Cara 3M™, PN 07182</p>	
<p>Lentes Protectores Lexa™ 3M™, PN 15200</p>	

No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

**Nota: No recomendamos una capa final del Promotor de Adherencia de Poliolefina de 3M™ (PN 05907) después del lijado final. Todas las compañías de pintura recomiendan sus propios promotores de adherencia de pintura y la aplicación del PN 05907 puede causar un problema de compatibilidad.**

## Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Para las Hojas de Datos de Seguridad asociados con el producto, vea en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

**Información Técnica:** La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

**Uso del Producto:** Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

**Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad:** A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaque o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

**Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

**NOTA IMPORTANTE:** Por supuesto, hay muchos factores y variables que pueden afectar a una reparación individual, por lo que el técnico y el centro de reparación necesitan evaluar cada aplicación y proceso de reparación específicos, incluyendo las directrices relevantes del vehículo, partes y OEM y determinar qué es apropiado para dicha reparación.



3M Automotive Aftermarket Division  
3M Center, Building 223-6N-01  
St. Paul, MN 55144-1000  
U.S.A.

3M, Accuspray, Dynatron, E-A-R, Green Corps, Highland, Hookit, Lexa, Perfect-It, Platinum, Roloc, Scotch, Scotchblok, Scotch-Brite, Skull Screws, Trizact y Virtua son marcas registradas de la compañía de 3M. Marson es una marca registrada de Alcoa, Inc. Metton es una marca registrada de Metton América, Inc.

[3MCollision.com/es](http://3MCollision.com/es)

Recicle. Impreso en E.E.U.U. © 3M 2017 Todos los derechos reservados.