




Reparación de Daño Grandes		
1		<p>Limpieza Previa</p> <p>Lave previamente/limpie el vehículo antes de desmontar (lave a presión el área baja de la carrocería a reparar).</p>
2		<p>Lijado Inicial de Preparación</p> <p>Lije con DA el área de reparación usando el grano P80, removiendo la pintura más allá del daño entre 2 a 4 pulgadas. Sople con aire limpio y seco y limpie otra vez con limpiador de superficie.</p>
3		<p>Preparación Final del Metal</p> <p>Remueva revestimientos/pinturas restantes en "lugares bajos" usando un Disco Limpiador y Raspador de Scotch-Brite™. Utilice un disco esmerilador de 3 pulgadas para quitar las pepitas de soldadura u otras imperfecciones superficiales. Sople con aire limpio y seco y limpie otra vez con limpiador de superficie.</p>
4		<p>Mezcle y Aplique el Rellenador</p> <p>Mezcle y aplique el rellenedor de acuerdo a la recomendación del fabricante, o use el Sistema Dinámico de Mezcla de 3M™. Mantenga el rellenedor para carrocería dentro del área del alisado de bordes del primario. Cure el rellenedor para carrocería entre 15 a 20 minutos a 75° F.</p>
5		<p>Lijado Inicial del Rellenador</p> <p>Lije con bloque y dé forma al rellenedor con abrasivo P80. Con una DA y un abrasivo P80 alise los bordes ásperos. Utilice la Capa Guía en Seco de 3M™ cada vez que lije para destacar imperfecciones. Aplique otra vez la Capa Guía en Seco de 3M™ según sea necesario.</p>
6		<p>Lijado Final del Rellenador</p> <p>Lije el rellenedor con bloque y abrasivo P150. Usando una DA y un abrasivo P180 alise los bordes finos y sople el área con aire limpio y seco. Utilice la Capa Guía en Seco de 3M™ cada vez que lije para destacar imperfecciones.</p>
7		<p>Mezcle y Aplique la Masilla de Acabado</p> <p>Sople el área de reparación completamente removiendo el polvo de lijado de la superficie. Mezcle y Aplique la masilla si se necesita de acuerdo a la recomendación del fabricante o si usa el Sistema Dinámico de Mezcla de 3M™. Mantenga la masilla de acabado dentro del área del alisado de bordes del primario. Cure la masilla de acabado por entre 15 a 20 minutos a 75° F.</p>
8		<p>Lije la Masilla de Acabado</p> <p>Lije con bloque la masilla de acabado de poliéster con abrasivo de grano P180. Utilice la Capa Guía en Seco de 3M™ para destacar imperfecciones. Reaplique la masilla según sea necesario para llenar imperfecciones menores.</p>
9		<p>Lijado Final e Inspección</p> <p>Sople el área de reparación. Alise los bordes del área adyacente usando el abrasivo P180. Inspeccione la reparación por calidad.</p>

Visite 3MCollision.com/es para más procedimientos y vídeos

Lista de Productos

Concentrado de Jabón Para Lavado de Automóviles de 3M™, 1 galón, PN 38377



Concentrado de Limpiador y Desgrasador de Multiuso de 3M™, 1 galón, PN 38350



Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II 3M™, 3", 80+ grano, PN 31361; 6", 80+ grade, PN 31371



Rellenador para Carrocería Platinum™ Plus 3M™, 1 galón, PN 01131; para DMS,



Disco de Fibra Roloc™ Cubitron™ II 3M™, 3", grano 80+, PN 33392



Sostenedor Roloc™+ 3M™, PN 07500



Disco Limpiador y Raspador XT Scotch-Brite™ Roloc™+, 07470



Disco Limpiador y Raspador TR Scotch-Brite™ Roloc™+, PN 07466



Masilla de Acabado Platinum® Plus de 3M™, 30 onz., PN 31180




Masilla de Acabado Platinum de 3M™ para DMS, 05862



Capa Guía en Seco de 3M™, juego aplicador de 50 grs., PN 05861



Rollo de Tira para Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™ 70mm x 12m, 80+ grano, PN 34442; 150+ grano, PN 34445;



Disco Hookit™ de Lijado Limpio con Cubitron™ II de 3M™ - 6", 180+ grado, PN 31374

Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ de 3M™, PN P1300



Respirador de Media Cara de 3M™, PN 07182



Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200

No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaque o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

NOTA IMPORTANTE: Por supuesto, hay muchos factores y variables que pueden afectar a una reparación individual, por lo que el técnico y el centro de reparación necesitan evaluar cada aplicación y proceso de reparación específicos, incluyendo las directrices relevantes del vehículo, partes y OEM y determinar qué es apropiado para dicha reparación.



3M Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.

3M, Accuspray, Dynatron, E-A-R, Green Corps, Highland, Hookit, Lexa, Perfect-It, Platinum, Roloc, Scotch, Scotchblok, Scotch-Brite, Skull Screws, Trizact y Virtua son marcas registradas de la compañía de 3M. Marson es una marca registrada de Alcoa, Inc. Metton es una marca registrada de Metton América, Inc.

3MCollision.com/es

Recicle. Impreso en E.E.U.U. © 3M 2017 Todos los derechos reservados.