



Gewebeklebeband 5959

Produktinformationen

November 2009
Version: Neu

Produktbeschreibung 3M Gewebeklebeband 5959 wurde speziell für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Marine und Instandhaltung entwickelt. Das robuste Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie auf dichtem Gewebe und einem Klebstoff aus Natur- und Synthetikklebstoff. Durch sein UV-beständiges, wasserfestes Trägermaterial und den hochgradig scherfesten Klebstoff ist es die optimale Wahl für Halte- und Abdeckenanwendungen im Außenbereich. Der besondere Klebstoff lässt sich bis zu 90 Tagen nach Auftrag sauber von den meisten lichtundurchlässigen Oberflächen entfernen. Das starke Trägermaterial prädestiniert das Klebeband für den Einsatz bei Gips- und Putzarbeiten und Außenisolierungen.

Wichtigste Produktmerkmale Klebstoff mit hoher Scherkraft zum zuverlässigen Halten von Folienmaterialien. Rote Farbe gewährleistet hohe Auffälligkeit. UV-beständiges Trägermaterial schützt bis zu 90 Tagen vor Ausbleichen oder Bruch. Kann innerhalb von 90 Tagen von den meisten undurchsichtigen Oberflächen entfernt werden. Leistungsstarker Kautschukklebstoff haftet gut auf vielen Oberflächen. Abriebfestes Trägermaterial verhindert Beschädigungen der Oberfläche. Kein Klebstoffaustritt an den Rollenseiten, daher weniger Verschmutzung der Rollen in der Anwendung

Aufbau

Klebstoff	Natur- und Synthetik kautschuk
Trägermaterial	Polyethylen auf Gewebe
Gesamtdicke ASTM D-3652	0,30 mm
Farbe	Rot

Leistungsmerkmale

Schälkraft auf Edelstahl ASTM D-3330	5,8 N/cm
Zugfestigkeit ASTM D-3759	61,3 N/cm
Reißdehnung ASTM D-3759	21 %
Temperaturbeständigkeit	90°C

Lagerung	An einem sauberen, trockenen Ort, am besten bei 21 °C und 50 Prozent relativer Feuchtigkeit lagern.
Haltbarkeit	12 Monate ab Lieferdatum bei Aufbewahrung in der Originalverpackung bei einer Lagertemperatur von 21°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 %
Zusätzliche Informationen	Zusätzliche Informationen oder Vertriebsunterstützung können angefordert werden unter der angegebenen 3M Kontaktadresse.
Wichtiger Hinweis	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produkts, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495 E-Mail: E-
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben