

3M™ ファサラ™ ガラスフィルム ダイクロイック ブレイズ

適用範囲

本書は3M™ ファサラ™ ガラスフィルム / ダイクロイック ブレイズに適用します。

構造

基材	← 特殊加工ポリエステル系フィルム
粘着剤	← アクリル系感圧型粘着剤
剥離フィルム	← 剥離処理ポリエステルフィルム

機能一覧

安全	紫外線を遮蔽 (褪色抑制)	傷つきにくい	施工可能な場所			反射公害対策	同色製品 (繋ぎ柄)
飛散防止	UVカット	耐摩耗性 ハードコート	内装	内貼り	外貼り		
◎	○	○	○	-	-	-	-

製品仕様

フィルム 全厚 剥離紙 除く (μm)	PET 基材厚 (μm)	3mm厚フロートガラス貼付時									ロール幅 (mm)	ロール 長さ (m)
		遮蔽 係数	日射熱 取得率	日射			可視光線		紫外線	熱貫流 率 (W/m ² K)		
				反射 (%)	透過 (%)	吸収 (%)	反射 (%)	透過 (%)				
139	83	0.78	0.68	25	65	10	33	66	0.0	6.1	1220	30

● 透明フロートガラス (3mm厚) にフィルムを貼って測定しています。 ● 測定方法はJIS A 5759に基づいています。 ● フィルム全厚及びPET素材厚は設計上の値です。

物理特性

接着力 (N/25mm)	引張強さ (N/25mm) MD	引張伸び (%) MD
19	352	157

不燃認定

不燃認定番号	-
名 称	-
下 地	-

建築窓ガラス用フィルム JIS A 5759 (日本工業規格) 適合記号

GI-1 衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム

GD-1 層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム

保証期間

内貼り		内装	外貼り	
垂直面	垂直面 以外		垂直面	垂直面 以外
1年	1年	3年	なし	なし

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotchintintは、3M社の商標です。

3M™ ファサラ™ ガラスフィルム ダイクロイック チル

適用範囲

本書は3M™ ファサラ™ ガラスフィルム / ダイクロイック チルに適用します。

構造

基材	← 特殊加工ポリエステル系フィルム
粘着剤	← アクリル系感圧型粘着剤
剥離フィルム	← 剥離処理ポリエステルフィルム

機能一覧

安全	紫外線を遮蔽 (褪色抑制)	傷つきにくい	施工可能な場所			反射公害対策	同色製品 (繋ぎ柄)
飛散防止	UVカット	耐摩耗性 ハードコート	内装	内貼り	外貼り		
◎	○	○	○	-	-	-	-

製品仕様

フィルム 全厚 剥離紙 除く (μm)	PET 基材厚 (μm)	3mm厚フロートガラス貼付時									ロール幅 (mm)	ロール 長さ (m)
		遮蔽 係数	日射熱 取得率	日射			可視光線		紫外線	熱貫流 率 (W/m ² K)		
				反射 (%)	透過 (%)	吸収 (%)	反射 (%)	透過 (%)				
134	78	0.78	0.69	24	65	11	79	19	0.0	6.1	1220	30

● 透明フロートガラス (3mm厚) にフィルムを貼って測定しています。 ● 測定方法はJIS A 5759に基づいています。 ● フィルム全厚及びPET素材厚は設計上の値です。

物理特性

接着力 (N/25mm)	引張強さ (N/25mm) MD	引張伸び (%) MD
16	308	144

不燃認定

不燃認定番号	-
名 称	-
下 地	-

建築窓ガラス用フィルム JIS A 5759 (日本工業規格) 適合記号

GI-1 衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム

GD-1 層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム

保証期間

内貼り		内装	外貼り	
垂直面	垂直面 以外		垂直面	垂直面 以外
1年	1年	3年	なし	なし

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotchintintは、3M社の商標です。