

3M

通用遮蔽膠帶

2899

技術參數

7, 2021

產品描述 3M™ 通用遮蔽膠帶2899是一款和紙遮蔽膠帶，塗佈穩定的丙烯酸膠，顏色為藍色，廣泛應用噴塗遮蔽等領域。

產品結構	基材	背膠	顏色
	和紙	丙烯酸	藍

物理特性 **註釋：** 下列技術信息和數據應被認為僅具有代表性或典型性，不應用於規範目的。

		ASTM Test Method
鋼板粘度	10 N / 100mm width	D-3330
拉伸強度	300 N /100mm width	D-3759
斷裂延伸率	5%	D-3759
總厚度	0.08 mm	D-3652
使用溫度	Up to 300°F (150°C) for 30 minutes	

特徵

- 烘烤溫度在300° F (150° C) 30分鐘下，沒有殘膠和顏色發生變化。
- 剝離膠帶時不發生斷裂，但方便用手撕裂。
- 基材背面特殊處理防止油漆脫落。
- 這款膠帶具有極好的噴漆分色效果。
- 較薄的基材厚度，保證邊緣平整，確保優異噴漆，遮蔽效果。

儲存條件

原裝紙箱存放在室溫 70° F (21° C) 和濕度 50% 的條件下。
為了最優的發揮產品效果，請在生產日期後 12 個月內使用。

保質期

為了最優的發揮產品效果，請在生產日期後 12 個月內使用。

技術信息

本文档中包含的技术信息、建议和其他陈述均基于 3M 认为可靠的测试或经验，但不保证这些信息的准确性或完整性。

產品用途

有諸多超出 3M 控制的因素及專屬於使用者所獨有的知識及掌控的狀況可能影響 3M 產品於特定應

3M™ 通用遮蔽膠帶

2899

用的使用及效能。有鑑於存在著可能會影響到 3M 產品使用與性能之各種因素，因此，使用者須自行全權負責評估並確認該 3M 產品是否符合其特定用途，同時是否符合使用者的應用方式。

擔保、有限救濟措施 和免責聲明

除非在所適用的3M產品包裝上或產品資料上另有明確標示出額外的保固內容，否則3M保證每一項3M產品在交付該產品的同時，皆符合所適用的3M產品規範。無論是明示或是暗示，3M皆不提供任何其他擔保或條件；其中包括(但不限於)與可銷售性、特定用途之適用性或是因交易過程、商業習慣或行業慣例所產生的任何暗示性擔保或條件。如果3M產品無法符合本保固要求，則唯一專屬的解決方式，係由3M選擇要更換3M產品或是退還購買價款。

責任限制

除非因法律禁止，否則 3M 將不對 3M 產品所引發的任何損失或損壞負起責任，不管該損失或損壞是直接、間接、特殊、偶然或是隨之引起，且無論是否由保固、合約、疏失或無過失責任所衍生。

3M

Closure and Masking System Division

3M Center, Building 225-3S-06
St. Paul, MN 55144-1000
800-362-3550/877-369-2923 (Fax)
www.3M.com/industrial